



GUIA DE PREPARACION Y APLICACION DE PRODUCTOS



| Producto Wanda | Código | Envases | Catalisis y Dilución | Endurecedor | Diluyente | Manos | Oreo entre Manos | AIRE | | | | HORNO | | Seco | Húmedo |
|------------------------|--|-----------|----------------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | 25°C - Polvo | Toque | Manoseo | Total | 60°C | Total | | |
| BARNICES | Barniz listo para uso | 418.07000 | 900 ml e 3,6 L | Listo p/ uso | | 2 | 5 - 10 min | 5 min | 30 min | 1 - 2 h | 8 - 12 h | 30 min | 1 - 2 h | - | - |
| | Barniz Acrílico | 418.09000 | 900 ml | 1:1 | | 2 | 5 - 10 min | 5 min | 30 min | 1 - 2 h | 8 - 12 h | 30 min | 1 - 2 h | - | - |
| | Barniz PU 1100 | 418.01100 | 750 ml | 5:1 | 418.01091 | 2 - 3 | 5 - 10 min | 25 min | 3 h | 6 - 7 h | 24 h | 30 min | 1 h | - | - |
| | Barniz PU 2100 | 418.02100 | 750 ml | 5:1 | 418.01091 | 2 - 3 | 5 - 10 min | 20 min | 2 h | 6 h | 24 h | 30 min | 1 h | - | - |
| | Barniz PU 3100 | 418.03100 | 750 ml | 5:1 | 418.03093 / 03090 | 2 - 3 | 5 - 10 min | 20 min | 2 h | 6 h | 24 h | 30 min | 1 h | - | - |
| | Barniz Bi-Componente Wanda | 418.00020 | 750 ml | 5:1 | 418.00021 / 0022 | 2 - 3 | 5 - 10 min | 10 / 20 min | 1,5 / 2,5 h | 4 / 6 h | 12 / 18 h | | 30 / 40 min | - | - |
| | Barniz PU 5100 | 418.05100 | 750 ml e 5 L | 5:1 | 418.03090 | 2 - 3 | 3 - 5 | 10 min | 1,5 h | 4 h | 12 h | 30 min | 1 h | - | - |
| PUL. | Masilla de Pulir Marveliz 1 | 406.80150 | 900ml | Listo p/ uso | | | | | | | | | | - | - |
| | Masilla de Pulir Marveliz 2 | 406.80250 | 900 ml | Listo p/ uso | | | | | | | | | | - | - |
| MASILLAS | Masilla Sintética Blanca | 404.07400 | 900 ml e 3,6 L | Listo p/ uso | | | 5 - 8 min | | 30 min | 2 h | 6 h | | | #220-320 | #240-280 |
| | Masilla Sintética Gris | 404.07080 | 900 ml e 3,6 L | Listo p/ uso | | | 3 - 5 min | | 5 min | 30 min | 2 h | | | #220-320 | #240-280 |
| | Masilla Rápida Blanca | 404.07571 | 900 ml | Listo p/ uso | | | 3 - 5 min | | 5 min | 30 min | 2 h | | | #220-320 | #240-280 |
| | Masilla Rápida Gris | 404.07578 | 900 ml | Listo p/ uso | | | 3 - 5 min | | 5 min | 30 min | 2 h | | | #220-320 | #240-280 |
| PRIMERS | Wandaprimer Universal | 405.06920 | 900 ml e 3,6 L | 100:100-200 | | 407.04000 | 2 - 3 | 3 - 5 min | | 15 min | 30 min | 2 h | 20 min | #320-400-600 | #400-600 |
| | Wandafill Primer Alto Sólidos | 405.08910 | 900 ml | 100 - 150 | | 407.04000 | 2 - 3 | 3 - 5 min | | 15 min | 30 min | 2 h | 20 min | #320-400-600 | #400-600 |
| | Primer Sintético Verde | 405.00417 | 900 ml e 3,6 L | 1:1 | | 407.04000 | 2 - 3 | 5 - 10 min | | 30 min | 2 h | 24 h | 30 min | #320-400-600 | #400-600 |
| | Negro Mate Vinílico | 405.01118 | 600 ml e 3,6 L | 2:1 | 405.01120 | | 2 | 5 - 10 min | | 5 min | 10 - 15 min | | 10 - 15 min | - | - |
| | Wash Primer Vinílico Cromato de Zinco | 405.01119 | 600 ml e 3,6 L | 2:1 | 405.01120 | | 1 | 5 - 10 min | | 5 min | 10 - 15 min | 2 h | 10 - 15 min | - | - |
| | Wanda Selladora p/ Plásticos 5100 | 405.02500 | 900 ml | Listo p/ uso | | | 2 | 5 - 10 min | | 5 min | 20 min | 2 h | | - | - |
| | Wandaprimer Selladora / Sealer | 405.03000 | 750 ml | 5:1:10-30% | 418.03093 | | 1 | - | | | 15 min | 1 h | | - | - |
| | Primer Nitro Tinteable | 405.09920 | 550 ml e 3,6 L | 100:70-100 | | 407.04001 | 2 - 3 | 3 - 5 min | | 15 min | 30 min | 2 h | 20 min | #320-400-600 | #400-600 |
| | Wandaprimer PU 1100 | 405.08900 | 750 ml | 5:1:10-30% | 418.01091 | 407.04001 | 2 - 3 | 5 - 10 min | 5 min | 20 min | 1 - 2 horas | 3 h | 30 min | #320-400-600 | #400-600 |
| | Primer Bi-Componente Wanda | 405.00010 | 800 ml | 8:1:20-40% | 418.00011 | 407.04001 | 2 - 3 | 5 - 10 min | 5 min | 20 min | 1 - 2 h | 4 h | 30 min | #400 - 600 | #400 - 600 |
| | Wandaprimer PU 5100 | 405.08930 | 750 ml e 3 L | 5:1:10-30% | 418.03093 / 3090 | 407.04001 | 2 | 5 - 10 min | 5 min | 20 min | 1 - 2 h | 3 h | 30 min | #320-400-600 | #400-600 |
| THIN. | Thinners Wanda 1100 | 407.04000 | 1, 5, 18 e 198 L | | | | | | | | | | | - | - |
| | Thinners Wanda para PU | 407.04001 | 1 e 5 L | | | | | | | | | | | - | - |
| COMPLEMENTARIOS | Removedor pastoso | 408.00396 | 900 ml e 3,6 L | | | | | 5 - 10 min | | | | | | - | - |
| | Desoxidante | 408.00380 | 1 L | Listo p/ uso | | | | 5 - 10 min | | | | | | - | - |
| | Desengrasante | 408.10400 | 1 L | Listo p/ uso | | | | | | | | | | - | - |
| | Control de lijado | 408.00450 | 1 L | Listo p/ uso | | | 1 - 2 | | 5 min | 10-15 min | 2h | | | - | - |
| | Autoforce Batida de Piedra | 408.01515 | 900 ml e 3,6 L | Listo p/ uso | | | 1 | | | 30 min | 1 h | 3 h | 30 min | - | - |
| | Autoforce Multicolorido | 408.01520 | 900 ml | Listo p/ uso | | | 1 | | | 30 min | 1 h | 3 h | 30 min | - | - |
| | Wanda Elastificante 5100 | 408.02000 | 900 ml | | | | | | | | | | | - | - |
| ENDURECEDORES | Catalizador para Wash Pr e Negro Mate | 405.01120 | 300 ml e 3,6 L | | | | | | | | | | | - | - |
| | Endur. Rápido para Esmalte Sintético | 410.07700 | 112,5 ml | | | | | | | | | | | - | - |
| | Endurecedor para Primer Bi-Comp | 418.00011 | 100 ml | | | | | | | | | | | - | - |
| | Endurecedor Rápido para Barniz Bi-Comp | 418.00021 | 150 ml | | | | | | | | | | | - | - |
| | Endurecedor para Barniz Bi | 418.00022 | 150 ml | | | | | | | | | | | - | - |
| | Endurecedor para 1100 / 2100 | 418.01091 | 150 ml | | | | | | | | | | | - | - |
| | Endurecedor Slow 3090 | 418.03090 | 150, 225 ml e 1 L | | | | | | | | | | | - | - |
| | Endurecedor para PU 3093 | 418.03093 | 150, 225 ml e 1 L | | | | | | | | | | | - | - |
| | Endurecedor Wanda PU 2:1 | 429.00004 | 260, 450 e 900 ml | | | | | | | | | | | - | - |
| | Endurecedor Rápido Wanda PU 2:1 | 429.00008 | 260, 450 e 900 ml | | | | | | | | | | | - | - |
| ACABADOS | Wandacar - Sintético | Línea 420 | 900 ml, 3,6 e 18 L | 100: 20% | | 407.04000 | 1 simple y 1 cruzada | 10 min | 30 - 45 min | 3 - 5 h | 12 h | 72 h | 30 min | - | - |
| | Wandacar - Sintético Catalizado | Línea 420 | 900 ml, 3,6 e 18 L | 8:1 + 10% | 410.06600 | 407.04000 | 1 simple y 1 cruzada | 10 min | 20 - 30 min | 1 - 2 h | 7 - 9 h | 48 h | 30 min | - | - |
| | Wandalac - Laca Nitro | Línea 421 | 900 ml, 3,6 e 18 L | 1:1 | | 407.04000 | 4 - 6 | 5 - 10 min | | 10 min | 30 - 60 min | 4 - 6 h | | - | - |
| | Wandabase HS - Poliéster | Línea 422 | 900 ml e 3,6 L | 70:30% | | 422.02999 | 2 - 4 | 5 - 10 min | | | 15 min | 2 h | | - | - |
| | Wanda PU HS 2:1 | Línea 429 | 900 ml e 3,6 L | 2:1 + 10-30% | 429.00008 / 0004 | 407.04001 | 2 - 3 | 5 - 10 min | 15 / 30 min | 60 / 90 min | 5 / 7 h | 18 / 24 h | 30 min | - | - |
| | Wanda PU HS 4:1 | Línea 429 | 900 ml e 3,6 L | 4:1 + 10-30% | 418.03093 / 3090 | 407.04001 | 2 - 3 | 5 - 10 min | 20 / 35 min | 60 / 90 min | 6 / 8 h | 20 / 24 h | 30 min | - | - |
| | Wandabase Acrílico Universal | 423.08300 | 3,6 L | 100:100-120% | | 407.04000 | mínimo 5 | 5 - 10 min | | 5 min | 15 min | 2 h | | - | - |